



1505

Br. Larssons Grustag AB
Järlöv
432 66 Veddige

JÄRLÖV anläggning 157
09
1505-CPR-CB157

SS-EN 13285 Obundna överbyggnadsmaterial Specifikationer

Sortering	0/32mm
Kornstorleksfördelning, K	G _O 85
Renhet: Finmaterialhalt största Finmaterialhalt minsta	UF ₇ LF ₂
Överkorn	OC ₈₅
Laboratorietorrdensitet	NPD
Optimal vattenkvot	NPD
Vattenlösligt sulfat	NPD
Glimmerhalt enligt TDOK 2014:0144	< 45%

Gränsvärden kornstorleks fördelning TDOK 2013:0530 Tabell 7.1.1.5-1

Sikt mm	0,063	0,5	1	2	4	8	16	31,5	45	63	90
P-max	7,0	15,0	21,0	28,0	38,0	51,0	70,0	99,0	-	-	-
Ideal	4,5	12,0	15,0	19,0	28,0	42,0	61,0	95,0	-	-	-
P-min	2,0	5,0	11,0	17,0	26,0	39,0	58,0	85,0	100	-	-

Datum 2024-08-29